

PRODUKTBLAD

KELAX 141

IMPRÆGNERING



Produktbeskrivelse

KELAX 141 er en vand- og smudsafvisende imprægnering til porøse og absorberende overflader. Produktet beskytter overfladen mod indtrængning af vand, olie, fedt, urin, smuds og andre forurenende væsker.

KELAX 141 skaber en stærk afperle-effekt og gør det vanskeligere for snavs og væsker at hænge fast og trænge ind i overfladen. Det gør den efterfølgende rengøring lettere og hjælper med at holde overfladen renere i længere tid.

Produktet er transparent, klar til brug og kan anvendes både indendørs og udendørs på egnede mineralske overflader, hvor der ønskes en beskyttende og rengøringsvenlig behandling.

Anvendelsesområder

KELAX 141 anvendes på facader, tage, vægge, belægninger og gulve af porøse og absorberende materialer. Produktet er velegnet til blandt andet mursten, beton, tegl, granit og andre egnede mineralske overflader.

Produktet kan også anvendes som vand- og smudsafviser på mineralske fuger på gulve, vægge og i brusenicher, hvor der ønskes en mere rengøringsvenlig og afvisende overflade.

KELAX 141 kan anvendes på både vandrette og lodrette flader, når underlaget er egnet, tørt og absorberende.

Lav altid en test på et mindre synligt område før brug for at sikre, at underlaget er egnet, og at det ønskede resultat opnås.

Forbrug

Forbruget afhænger af underlagets sugsevne, struktur og den ønskede effekt. Lav altid en testflade et skjult sted for at finde den nødvendige påføringsmængde.

Som vejledende forbrug anvendes ca. 0,1–0,2 liter pr. m².

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør og fri for snavs, fedt, olie og andre urenheder før behandling. Urene overflader rengøres grundigt inden påføring.

Ved behov rengøres overfladen med egnet KELAX-rengøringsmiddel, eksempelvis KELAX 10 A-REN eller KELAX 50. Ved fedtpletter kan der anvendes egnet sæbe før imprægnering.

Overfladen skal være helt tør, før KELAX 141 påføres. Husk altid at kontrollere overfladen og produktets for-enelighed før fuld behandling.

Brugsanvisning

KELAX 141 er klar til brug og skal omrystes kraftigt før anvendelse. Produktet påføres jævnt med tryksprøjte eller airless system.

Påfør produktet i en ensartet mængde, så overfladen dækkes jævnt. Overskydende væske fordeles med kost eller pensel, så der ikke efterlades unødigt produkt på overfladen.

Ved stærkt sugende overflader skal der sikres tilstrækkelig mætning, så produktet får god kontakt med underlaget og kan fordele sig korrekt i overfladen.

Behandlede overflader kan normalt betrædes efter ca. 3 timer. Overfladen må ikke udsættes for regn eller vand de første 12–24 timer efter behandling.

Produktet tørrer typisk efter ca. 24 timer ved naturlig udluftning og opnår optimal effekt efter ca. 7 døgn. Anvendt udstyr skylles med varmt vand efter brug.

Begrænsninger

Undgå at produktet kommer i kontakt med glas, metal og overflader, der ikke kan suge produktet. Hvis produktet rammer uønskede områder, skylles straks med rigelige mængder varmt vand.

Produktet bør kun anvendes på porøse og absorberende overflader. Ikke-sugende eller ukendte materialer bør altid testes før behandling.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Ved sprøjtepåføring anbefales åndedrætsværn med partikelfilter, og der bør anvendes egnede handsker ved håndtering.

Undgå indånding af tåge, damp eller spray. Ved utilstrækkelig ventilation anvendes egnet åndedrætsværn.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.