

PRODUKTBLAD

KELAX 220

SYRE ERSTATNING



Produktbeskrivelse

KELAX 220 Syre Erstatning er et effektivt afrensningsmiddel udviklet som alternativ til syreholdige midler til afrensning af murværk og beton. Produktet anvendes til grundig afrensning af nye og ældre mineralske overflader.

KELAX 220 fjerner mørtelrester, cementslør, udfældninger som gips og mangan, smuds, salpeterudslag og andre urenheder, der kan opstå i forbindelse med murerarbejde.

Produktet er lugtsvagt, afgiver ikke dampe og kan afvaskes med vand. KELAX 220 er særligt velegnet, hvor der ønskes en effektiv afrensning uden brug af traditionelle syreholdige afrensningsmidler.

Anvendelsesområder

KELAX 220 kan anvendes til syrefri afrensning af murstens-, flise- og betonoverflader både udendørs og indendørs.

Produktet kan med fordel anvendes på overflader som beton, mursten, teglsten, fliser, skifer, sandsten, granit samt visse typer metaloverflader.

KELAX 220 kan også anvendes på upoleret marmor, upoleret kalksten og upoleret travertin, men disse materialer skal altid testes grundigt først, da produktet kan give let mørkfarvning.

Dosering

KELAX 220 påføres i en passende mængde afhængigt af underlagets tilstand, struktur og graden af tilsmudsning.

Effekten er størst, hvis afrensningen foretages ca. 14-28 dage efter opførelse af murværket. Ved højstyrkemørtel eller højstyrkefugemasse anbefales behandling inden for 7 dage.

Lav altid en testflade på et mindre synligt område før brug for at sikre, at overfladen tåler produktet, og at den ønskede renseseffekt opnås.

Brugsanvisning

Forfugt overfladen grundigt med rent vand, og arbejd nedefra og op. Påfør derefter KELAX 220 med rulle, tæt vaskebørste eller lavtrykssprøjte med maksimalt 3,5 bar.

Lad produktet virke i ca. 3-5 minutter. Produktet må ikke tørre ind i murværket; hvis overfladen begynder at tørre, påføres mere produkt.

Ved behov kan produktet påføres igen efter 3-5 minutter. For et forbedret resultat kan overfladen bearbejdes let med børste eller lignende.

Efter behandlingen afvaskes overfladen grundigt med rigelige mængder rent vand, så både produktrester og opløste urenheder fjernes. Afvask nedefra og op, og brug så højt vandtryk som muligt uden at beskadige overfladen.

Ved indendørs brug skal der sørges for god udluftning. Hvis afvaskning med tryk ikke er mulig, vaskes overfladen grundigt med rigeligt vand og en blød børste.

Efterbehandling

Efter afrensning kan murværket med fordel imprægneres med et fuldt diffusionsåbent imprægneringsmiddel, når overfladen er ren og tør.

En efterfølgende imprægnering kan hjælpe med at forebygge ny pletdannelse, reducere vandindtrængning og bremse fremtidige udfældninger, forvitring og skjolder.

Følg altid anvisningerne for det imprægneringsprodukt, der anvendes til efterbehandlingen.

Begrænsninger

KELAX 220 er uegnet til poleret marmor, poleret kalksten og poleret travertin. Produktet kan medføre misfarvninger og korrosion på visse typer metal.

Produktet må ikke anvendes på behandlet lavenergiglas, akryl- og polycarbonatplader eller glas med reflekterende, metalliske eller syntetiske coatings eller film.

Påfør ikke produktet på frosne overflader. Luft- og overfladetemperatur bør være minimum 4 °C, og der bør ikke være risiko for nattefrost det første døgn efter behandlingen.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Brug egnede værnemidler, herunder beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse. Indånd ikke damp eller tåge, og sørg for adgang til vand eller øjenskyller under arbejdet.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.