



KELAX 146 STØVBINDER & FIBERBINDER

Anvendelsesområder

Betongulve, betonbelægninger, flydemørtel, flydespartel samt som fiberbinder af f.eks asbest. KELAX 146 STØVBINDER & FIBERBINDER anvendes til at støvbinding af færdig hærdet beton/mørtel gulve. KELAX 146 STØVBINDER & FIBERBINDER kan også anvendes på ældre betongulve. Kan ikke opbygge eller forbedre nedslidte betongulve. Virker meget effektiv til binding af f.eks asbest fibre.

KELAX 146 STØVBINDER & FIBERBINDER

Produktdata:

Form	Væske
Farve	Klar/farveløs
pH-værdi	13
vægtfylde	1,15 g/ml
Rækkeevne	ca. 3-5 m ² pr. liter
Dosering	Ufortyndet
Hærdetid	5-7 dage
Holdbarhed	2 år, efter åbning ca. 1 år

Klassificering:



Forårsager hudirritation
Forårsager alvorlig øjenskade
Signalord Fare

GENEREL VEJLEDNING

Sikkerhed/værnemidler

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi.

Se MSDS på hjemmesiden, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

Forberedelse

Overfladen skal være ren, fast, tør, fri for olie, fedt, cementslam og andet som forhindrer KELAX 146 STØVBINDER & FIBERBINDER i at trænge ned i betonen. Cementslam fjernes ved slibning.

Det er vigtigt at betonen ikke tidligere er behandlet med produkter der lukker overfladen. Test evt. om betonen suger vand, ved at påføre lidt på et lille område. Hvis vandet bliver liggende på overfladen, bør KELAX 146 STØVBINDER & FIBERBINDER ikke anvendes.

Dosering

Klar til brug. Omrystes før brug.

Udstyr

Gulvmoppe. Alt brugt udstyr rengøres straks med varmt vand efter brug.

Arbejdsmetode

Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en hurtigere fordampning og dermed skal der bruges mere produkt til at behandle samme areal.

Der hældes lidt produkt ud på overfladen der skal behandles og fordeles med en flad gulvmoppe. Mængden afhænger af hvor meget gulvet suger. Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet. Væsken bør være suget ind i betonen efter 10-30 minutter. Overskydende væske i form af "vandpytter" eller blanke overflader, bør fjernes.

BEMÆRK: Produktet reagerer med metal, glas og beton.

Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, helst varmt vand.

KELAX 146 STØVBINDER & FIBERBINDER hærder op efter 5-7 dage ved 5-25°C. Hærder ikke ved temperaturer under 1°C.

Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 15-60°C. Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at større mængde produkt og skyllet emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning. Mindre spild, bortskaffes via dagrenovationen.